# Tufás terméskôfugázó – TNF

## Technikai adatlap

### Felhasználási terület

– Kidolgozatlan felületu terméskõlapokból készült padlóburkolatok fugázásához használatos

### Tulajdonságok

– bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
– fagyálló
– MSZ EN 13888 szabvány szerint CG 1
– víztaszító
– hidraulikus kötésû
– repedésmentesen köt
– flexibilis, könnyen feldolgozható
– elszíneződésre nem hajlamos,

### Felület-elôkészítés

– Az ágyazóhabarcsnak egyenletesnek és megkötött állapotúnak kell lennie. A fugáknak kellõ mélységunek kell lenniük. Az alapfelület eltérõ nedvességtartalma valamint a lapok eltérõ nedvszívó képessége a fugákban színeltérést okozhat. Porózus felületek esetén a kerámiamázon üledékes maradvány képzõdhet, így az ugyanilyen padlóburkolatokon végzett próbafugázás mindenképpen szükséges.

### Feldolgozás

– A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverõszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességu) fúrógéppel csomómentesre keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük.
– Az anyagot az elõkészített felületre kiöntjük és simítóval elegyengetjük.

### Anyagszükséglet

– 1 zsák (25 kg) tufás terméskofugázó kb. 4,5 liter vízzel elkeverve kb. 14,5 liter friss habarcsot ad.
– Az anyagszükséglet a fugák minõségétõl, a lerakandó lapok fajtájától és a szerszámkezeléstol függ.

### Anyagösszetétel

– MSZ EN 197 szerinti portlandcement
– DIN 51043 szerinti finom trasz por
– DIN 4226 szerinti 0 – 2 mm szemcsenagyságú homok
– feldolgozhatóságot javító adalékanyagok

### Kiszerelés

–25 kg-os többrétegû papírzsákban/ 42 zsák EU raklapon

### Mûszaki adatok

| | |
|---|---|
| Keverôvíz: 25 kg | kb. 4,50 l |
| Szemösszetétel: | 0-2,0mm |
| Feldolgozhatóság: | kb. 60 perc |
| Feldolgozási hôm: | +5 °C – +25 °C |
| Járható | kb. 24 óra elteltével |
| Hõmérsékletállóság: | kb. -20 °C – 80 °C |
| Fugaszélesség: | 6 – 30 mm |
| Teljesen terhelhetõ: | kb. 28 nap elteltével |

### Tárolás

– Száraz, hûvös, idõjárási hatásoktól védett helyen EU raklapon eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

### Tudnivalók

– A friss fugázó hálót a túl gyors kiszáradástól, erõs huzattól, közvetlen napsugárzástól, felcsapódó esõtõl és fagytól óvni kell. A megkötött habarcs nedves utókezelése garantálja a kifogástalan kötést.
– A fugázást követõ elsõ 28 nap során tisztítóanyagot vagy vegyi adalékot tartalmazó nedves tisztítást / mosást semmi esetre se végezzünk, csakis tiszta vizet alkalmazzunk.
– A mûszaki adatok 20 °C hõmérsékletre és 50% levegõ relatív nedvességtartalomra vonatkoznak. Az ennél alacsonyabb hõmérsékletek növelik, míg a magasabb hõmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
– Az edényeket, szerszámokat, stb. használat után vízzel azonnal el kell mosni. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
– Cementet tartalmaz; víz hatására lúgos kémhatás alakul ki.
– A szemet és bõrt óvni kell! Amennyiben szemünk vagy bõrünk az anyaggal mégis érintkezésbe kerülne, úgy mossuk le azonnal bo vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz.

– Kérjük, a kivitelezés során felmerülõ kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A szavatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.

Frissítve: 2006.03.01.